

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	ARTFLEX
DESCRIÇÃO	É um selador na cor do acabamento, indicado para pintura posterior de revestimentos texturizados.
INDICAÇÕES	indicado para superfícies de reboco, massa acrílica, concreto, fibrocimento e superfícies interna de massa corrida.
COMPOSIÇÃO	Selador ArtFlex é formulada com resina elastomérica de alta resistência, aditivos, plastificantes, coalescentes e pigmentos inorgânicos que formam uma película com altíssima lavabilidade e grande resistência às intempéries.
DILUIÇÃO	Pode ser diluída entre 5 e 15% com água potável.
MODO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO	Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional. Rendimento: Reboco: entre 80 e 100 m ² Textura: entre 60 e 70 m ² (2 demãos)
DESEMPENHO	Vida útil de 12 anos e garantia de 5 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento.
NORMA DE DESEMPENHO (ABNT-NBR 15.575)	Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 2 anos e repintura com Fundo Preparador de Paredes Artcolor mais Microrevestimento Artcolor a cada 3 anos.
EMBALAGEM	Galão 3,6 litros / Saco 15 kg / Barrica 25kg
VALIDADE E ARMAZENAMENTO	Vide etiqueta na embalagem. Observando que, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.
LIMITES DE APLICAÇÃO	

<p>PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT-NBR 13.245)</p>	<p>A superfície deve estar firme, coesa, limpa seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo: Reboco novo -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar o fundo na cor do acabamento Concreto novo/reboco fraco -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar fundo preparador de paredes, após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Altamente absorvente -Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Imperfeições profundas -Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Superfícies caídas/ Partículas soltas ou mal aderidas -Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Manchas de gordura -Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Partes mofadas -Lavar com solução de água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.</p>
<p>NORMAS</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	<p>Consumos e diluições devem ser considerados como referências, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão recomenda-se um teste pratico antes do uso.Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do departamento técnico da Artcolor.</p>
<p>RECOMENDAÇÕES</p>	<p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ.</p>
<p>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</p>	<p>Dezembro de 2019.</p>
	<p>Jacareí - SP Av. Rodolfo Anselmo, 125, Jardim Emília - CEP 12.321.510 Fone: (12) 3951-3226 Químico Responsável - Rômulo Ferraz CRQ IV Região – 04458254</p> <p>industrial@artcolortintas.com.br http://www.artcolortintas.com.br/ Instagram: @artcolortintas</p>

